

BAUFLOOR CREATIVO

Тонкошарове декоративне покриття PCC 2 - 3 mm.

ОПИС ПРОДУКТУ

BAUFLOOR CREATIVO є тонкошаровою системою для створення ексклюзивних, декоративних підлог і стін, що містить полімери, тверду крихту, високоефективні мікроцементи і відповідні домішки пігменти.

ЗАСТОСУВАННЯ

- Для виготовлення креативних, естетичних тонкошарових підлог на нових, а також відремонтованих бетонних основ.
- Для виготовлення декоративних покриттів на стінах, плитах гіпсокартону, меблів тощо.
- Для застосування в квартирах, залах для презентацій, ресторанах, магазинах, клубах, офісах, громадських об'єктах.
- Для використання у вологих приміщеннях: ванній кімнати, кухні, басейни.

ВЛАСТИВОСТІ ПРОДУКТУ:

- Дуже висока міцність
- Відсутність пилу
- Можливість нанесення на різні основи (бетон, дерево, керамічна плитка)
- Можливість надання структури поверхні підлоги
- Покращені протиковзаючі властивості
- Для застосування всередині будівель
- Широка колірна гамма
- Тривалий час для роботи з готовим матеріалом

СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ

- Ґрунтовка:
Кварцовий ґрунт BAUQUARTZ
Або Вауриг 315В PU + кварцовий пісок 0,4-0,8
- Полімерцементний підготовчий шар: BAUFLOOR CREATIVO Start
- Полімерцементний фінішний шар BAUFLOOR CREATIVO Finish
- Фінішне просочення ВАUPUR 500.

УМОВИ ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ РОБІТ

Температура навколишнього середовища в процесі виконання робіт і наступні п'ять днів має становити від +10 до +30°C. Поверхню виконаного шару необхідно оберігати від занадто швидкої втрати вологи в результаті дії таких чинників, як висока температура, протяг, сонячні промені тощо. З метою забезпечення високої якості підлогового покриття і однорідності кольору усі роботи необхідно виконувати відповідними інструментами в умовах захисту від пилу, пінополістирольних кульок та інших забруднень.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Бетонна основа повинна бути стійкою і стабільною витримувати цільові статичні і динамічні навантаження –

бетон класу не менше С20 / 25 мінімальної міцності на розрив 1,5 Н/мм².

- Якщо основа буде нерівною або неоднорідною, слід спочатку виконати прокладочний шар з матеріалу UNIFLOOR, BAUFLAT або епоксидної смоли.
- Слабку основу необхідно довести до певної міцності за допомогою глибокопроникаючої епоксидної смоли. Необхідно провести механічну очистку основу, напр. дрібструминну обробку або фрезерування. Слабкі або м'які основи (напр. асфальт), які можуть розтріскуватися або деформуватися під дією навантаження, слід видалити.
- Цементне молочко, різного роду забруднення, а також старі захисні шари слід видалити механічним шляхом за допомогою шліфування або фрезерування.

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Нанесення шарів системи має бути проведене в наступних умовах:

- температура основи – мін. +5 °С
- вологість повітря – макс. 75%

УВАГА: Слід звернути особливу увагу на те, щоб температура основи була вище на 3°C від температури точки роси. Мінімум за 3 дні до нанесення покриття BAUFLOOR CREATIVO необхідно вимкнути підігрів підлоги. У приміщенні необхідно забезпечити відповідне освітлення.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

За температури + 20°C і за відносної вологості повітря 60-70%:

- піші навантаження - після 24 годин;
- механічні навантаження - після 72 годин; повна міцність - після 7 діб.

УВАГА:

Покриття нестійке до навантажень від металевих коліс.

ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС ТЕХНОЛОГІЇ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Ґрунтуючий шар

Матеріал – BAUQUARTZ

Кварцовий ґрунт наносити на основу широкою, м'якою щіткою. Черговий шар ґрунту наносити після висихання попереднього шару. Ґрунтування проводиться в 1-2 шари, в залежності від типу основи. Витрата матеріалу близько 0,25-0,3 л/м² на один шар. Час висихання ґрунту – не менше 24 годин.

Матеріал Вауриг 315В PU змішати згідно технічної карти матеріалу. Нанести на основу за допомогою шпателя чи щітки з витратою 0,3-0,35 кг/м² та по свіжому відсипати піском. **Полімерцементні шари**

BAUFLOOR CREATIVO поставляється у вигляді двох компонентів (компонент підготовчого шару + компонент фінішного шару). Обидва компоненти двоскладові А + В. Компоненти А і В мають бути ретельно перемішані мішалкою до однорідної консистенції в масовому співвідношенні 1 частина рідини до 3 частин сухого матеріалу (під час замішування суміші сухий компонент засипати в рідкий).

Розхід компонентів стартового шару близько 2,5-3 кг/м²
Розхід компонентів фінішного шару близько 0,5-1,0 кг/м²
Час роботи з готовим продуктом за температури + 20 °С
близько двох годин. Час висихання кожного шару 24 год.

Просочення:

Матеріал: **BAUPUR 500** Матеріали застосовувати відповідно до рекомендацій, зазначених в технологічних картах.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Мінімум за 3 дні до нанесення покриття BAUFLOOR CREATIVO необхідно вимкнути підігрів підлоги. У приміщенні необхідно забезпечити відповідне освітлення. Нанесення слід здійснювати в напрямку «від вікна» до виходу з приміщення, щоб уникнути небажаних нерівностей, а також слідів від взуття. Приготовану суміш BAUFLOOR CREATIVO можна наносити в довільних пропорціях на поверхню і швидко розмазувати розгладжуючим шпателем або відповідним інструментом для досягнення певного ефекту, структури тощо. Після висихання першого шару приступаємо до шліфування механічним верстатом з абразивним папером 60 grid. Далі поверхню ретельно пропилососити, а перед нанесенням фінішного шару делікатно зволожити поверхню мокрою шваброю. Нанесення наступного шару можна зробити тільки після висихання першого. Після висихання фінішного шару поверхню необхідно шліфувати механічним верстатом з абразивним папером 120 і 180 grid. Далі поверхню ретельно пропилососити і нанести просочення.

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

Всі відомості відносяться до матеріалів, які зберігаються і застосовуються відповідно до наших рекомендацій, і вказані з урахуванням знань, а також наявного досвіду компанії

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

З метою отримання підлоги з високою естетикою поверхню слід регулярно чистити з використанням відповідних засобів для чищення та полемічних машин. Всякого роду забруднення (наприклад: кава, вино, масло тощо) слід усувати безпосередньо після їх появи. З метою надання додаткового блиску підлозі через 24 години можна застосувати матеріал TERRACOAT і відполірувати згідно з технологічною картою продукту.

ОЧИЩЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ

Обладнання та інструменти для нанесення ґрунтуючого і підготовчого шарів безпосередньо після застосування слід очистити водою. Затверділий матеріал усувати механічно.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Продукт BAUFLOOR CREATIVO містить цемент – після перемішування з водою має лужну реакцію. Слід

вжити заходів для запобігання запилення і розбризкування розчину. Не вдихати, не допускати попадання в очі і на шкіру. У разі потрапляння: очі необхідно негайно промити великою кількістю води, а шкіру вимити водою з милом. У разі необхідності звернутися до лікаря. Зберігати в недоступному для дітей місці.

BAUTECH. Виконавець робіт зобов'язаний застосовувати матеріал відповідно до його призначення і рекомендацій компанії BAUTECH. Всі зазначені технічні дані засновані на проведених лабораторних випробуваннях і тестах. Практичні результати вимірювань можуть не бути ідентичними в зв'язку з умовами, локалізацією, способом застосування і іншими обставинами, що не залежать від компанії BAUTECH. Інші рекомендації від наших співробітників будуть дійсні, якщо зроблені в письмовій формі. У момент появи цієї інструкції все попереднє втрачають чинність. Можуть спостерігатися відмінності у відтінку і вигляді поверхні виготовленої підлоги в залежності від умов, способу виконання робіт, умов висихання тощо. Це не є дефектом виробу і не впливає на технічні та експлуатаційні параметри покриття підлоги. Пігментні відмінності покриття підлоги можуть бути пов'язані з неоднорідністю основи.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Термін зберігання 12 місяців від дати зазначеної на упаковці за умов зберігання в оригінальній, герметично закритій упаковці, в сухих, провітрюваних приміщеннях, за температури від + 5°C до 30°C. Захищати від безпосередньої дії сонячних променів. Оберігати від морозу.

УПАКОВКА

BAUFLOOR CREATIVO Start – пластикові відра по 20 кг.

BAUFLOOR CREATIVO Finish – пластикові відра по 7 кг.