



BAUTECH®
UKRAINE

ТОВ «БАУТЕХ - Україна»
65012, м. Одеса, вул. Осипова, 25
ЄДРПОУ 34380393, Р/р №
26001000057543
в ООФ АКБ «Укрсоцбанк» Одеської обл.
МФО 300023, ІНН 343803915513
Свідоцтво № 200111795
тел./факс +38 (048) 734-76-44
e-mail: bautech@bautech.com.ua
www.bautech-ukraine.com

	ІЗОЛТЕКО <i>теплоізоляційна фасадна штукатурка</i>					
► Розфасування і зберігання:	- мішки по 60 літрів (0,06 м³), 20 кг. - палета 40 мішків (2,4 м³) - гарантійний термін зберігання 12 місяців в сухому прохолодному приміщенні, захищеному від морозу і попадання води.					
► Склад:	Цемент, вапно, спеціальні домішки, спеціальна добавка Е.І.А., гранули ПОЛІТЕРМ до Ø2 мм з високою теплоізоляційною здатністю.					
► Сфера застосування:	- теплоізоляція фасадів будівель (наноситься на всі типи стінових матеріалів - цегла, газобетон, ракушняк тощо); - утворення додаткової звукоізоляції стін будівель та інших споруд; - утеплення стін підвальних приміщень; - утворення утеплених поверхонь в промислових холодильниках; - теплоізоляція виступаючих металоконструкцій будівель - для усунення містків холоду					
► Розхід/ виробіток:	Товщина, см	2	3	4	5	6
	з 1 мішка, м²	До 3	До 2	До 1.5	До 1.2	До 1
► Підготовка робочої поверхні:	Детальні вказівки дивіться в довіднику «ІЗОЛТЕКО – методика застосування» 1) Ретельно очистити поверхню стіни від усього, що може перешкодити хорошій адгезії поверхні стіни зі штукатуркою ІЗОЛТЕКО 2) Здійснити ґрунтовку поверхні стіни препаратом ІЗОГРУНТ 3) Встановити маяки (напрямі) 4) Обов'язково установити запобіжні металеві незнімні штукатурні кутники на прорізи, укоси та кути будівлі					



BAUTECH®
UKRAINE

ТОВ «БАУТЕХ - Україна»
65012, м. Одеса, вул. Осипова, 25
ЄДРПОУ 34380393, Р/р №
26001000057543
в ООФ АКБ «Укрсоцбанк» Одеської обл.
МФО 300023, ІНН 343803915513
Свідоцтво № 200111795
тел./факс +38 (048) 734-76-44
e-mail: bautech@bautech.com.ua
www.bautech-ukraine.com

► приготування суміші та нанесення на робочу поверхню:	Детальні вказівки дивіться в довіднику «ІЗОЛТЕКО - методика застосування» Замішування та нанесення на робочу поверхню за допомогою автоматичної штукатурної станції (типу PFTG-4) (основний рекомендований метод): - дооснастити штукатурну станцію (гвинтовою мішалкою із суцільною лопатою, спеціальним сильфоном для легких сумішей, соплом Ø 14 мм) відповідно до рекомендацій довідника «ІЗОЛТЕКО» - методика застосування Замішування та нанесення на робочу поверхню вручну (забороняється часткове використання вмісту мішка): - На кожен мішок додати 11.5-12 літрів води в залежності від вологості і температури повітря. Розмішувати від 5 до 10 хвилин. - Замішується за допомогою низькообертного міксера або бетономішалки гравітаційного типу - Наноситься пошарово методом намазування (не накидати) за допомогою металевого напівтертка (малки). Перший контактний шар до 15 мм, другий і наступний залежно від розрахункової товщини, але не більше 20 мм за один прохід - Час між нанесеними шарами не менше 4 годин, але не більше 24 годин (в залежності від температури повітря і вологості). Остаточна допустима товщина шару, що наноситься: не менше 2 см, але не більше 12 см. - Остаточну обробку фасаду проводити не раніше ніж через 10 днів після нанесення ІЗОЛТЕКО
► Застереження:	Не рекомендується наносити під прямим впливом сонячних променів і за температури вище +35°C. Не рекомендується наносити під час дощу і за температури нижче + 5°C. Заборонено додавання будь-яких протиморозних добавок. - не використовувати занадто велику (малу) кількість води Детальні консультації читайте в довіднику «ІЗОЛТЕКО – методика застосування» або звертайтеся за консультацією до технічного відділу виробника. - роботи виконувати за температурі основи від +5°C до +25°C
► Технічні характеристики:	- об'ємна вага в сухому вигляді: 300 кг/м³ - опірність вологості: не піддається гниттю - опір на стиск через 28 днів: 11,6 кг/см² - опір на згинання через 28 днів: 4,2 кг/см² - опірність дифузії водяної пари μ: 9,04 - теплопровідність λ: 0,051 Вт/мК - усадка: 0,352 мм/м - група горючості: Г1 - займистість: не займається
Всі інструкції, зазначені в технічній карті, носять розпорядчий характер і не є строго обов'язковими до виконання. Зазначені дані отримані після лабораторних досліджень; не виключено, що за практичного застосування на будівельних об'єктах остаточні характеристики матеріалів можуть варіюватися в залежності від метеорологічних та робочих умов на об'єкті. Виконавець повинен завжди звіряти якість продукту зі специфікою виконуваних робіт, приймаючи на себе всю відповідальність за використання продукції з урахуванням властивостей йому властивостей і відхилень, крім того наші рекомендації не виключають різноманітні зміни, які можуть бути внесені в процесі виконання робіт, якщо вони пропонуються замовником або технологом на об'єкті. Виробник зберігає за собою право змінювати на свій розсуд і без повідомлення зміст даної технічної карти. Поширення будь-яким з видів справжньої технічної карти скасовує дію всіх раніше опублікованих технічних карт 17.01.2022 р.	